



Совместное украино-чешское предприятие
EUTIT-UA - представитель компании EUTIT s.r.o. в СНГ.

Адрес: г. Кривой Рог, ул. Мелешкина 43Д

Тел: +38 (056) 404-48-67

e-mail: office@eutit-ua.com

Тел: +38 (050) 477-37-73

<http://eutit-ua.com/>

Сравнительная таблица технических характеристик базальтового литья и кислотоупорных плитки и кирпича

№	Наименование	Показатель (базальт)	Кислотоупорный кирпич ГОСТ-474-90, класс. А	Плитка КС, ГОСТ – 961-89
1	Размеры, мм	по вашему запросу	230x113x65	230/113/35
2	Водопоглощение, %	0	6,0	3,5
3	Предел прочности при сжатии, МПа	300-450	55,6	50
4	водопроницаемость	0	48	0
5	Кол-во теплосмен, не менее	50	3	20
6	Кислотостойкость в H ₂ SO ₄	99,7%	97,5%	97